



APPLICATIONS /

- Mortier colle en fine couche pour la pose de carreaux, de céramiques, de grés, de marbre et de pierre naturelle de petite et grande porosité
- S'utilise sur les pavages et les revêtements en intérieurs.

SUPPORTS/

- Sols à base cimentuse
- Murs enduits **Revistamp Sec** ou de mortier traditionnel.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Température d'application entre 5°C et 30°C
- Respecter le pourcentage d'eau du mélange.
- Les carreaux doivent être conventionnels et d'absorption moyenne.
- Les carreaux seront assemblés par joints de minimum 2 mm en **Pavicolor J F / JG / F**.

Mortier colle conventionnel

CEMCOL SANS DECOLLEMENT

DESCRIPTION /

Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs organiques et inorganiques.

OBSERVATIONS /

- Usages prévus : carreaux et carrelage pour les sols et les murs intérieurs.
- Ne s'utilise pas en extérieurs.
- Le vent provoque un moindre temps d'ouverture du mortier et endommage son adhérence au support.
- Sur les supports en plâtre, utiliser **Cemcol Especial Yeso, Flexible ou Porcelánico**.
- Ne pas appliquer le carrelage, la pierre, le marbre,... en forme de plot.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après le mélange : 5 minutes
- Temps de rectification : 30 minutes environs
- Durée de vie du mélange : 3 heures environ

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS /

- Densité de masse : 1600 kg/m³
- Rétention d'eau : 98 %
- Adhérence initiale: $\geq 0,5$ N/mm²
- Adhérence après immersion $\geq 0,5$ N/mm²
- Glissement : $\leq 0,5$ mm

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client;

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743

CEM COL

Sans décollement

CONVENTIONNEL

CONDITIONS D'EXECUTION /

- Le support doit être résistant. Il doit être complètement pris et exempt de poussière, d'huile, de graisses,...
- Assainir les zones particulières
- Utiliser une maille entre les supports de différentes natures.
- Sur les supports très absorbants, il est recommandé de les humidifier avant l'application du produit.
- Sur les supports en ciment, en béton, ...devront être complètement secs (≥ 28 jours de séchage).

MODE D'EMPLOI /



Mélanger 25 kg (1 sac) **Cemcol SD** à 6- 7 litres d'eau claire jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
-Mélanger au mitigeur à basse révolution.
-Laisser reposer 5 minutes.



Etaler par petites surfaces (maximum 2m²), le matériau avec une lisseuse à dents.



Coller les carreaux en les pressant fortement et en les posant de bas en haut jusqu'à obtenir l'emplacement souhaité.

Avant de coller le céramique, vérifier que le ciment colle n'ai pas formé une pellicule superficielle qui pourrait endommager son adhésion. .

Dans le cas où cette pellicule serait formée, peigner une nouvelle fois à la lisseuse à dents.

PRODUIT

CEM COL SANS DECOLLEMENT

Mortier colle conventionnel

- Pavages et revêtements intérieurs
- Bonne maléabilité
- Ne se décolle pas

PRESENTATION /

Sacs en papier de 25 kg antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

COULEURSS /

Blanc et Gris

CONSOMMATION/

Encollage simple : 3-4 kg/m²

*Ces données peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries

REFERENCES/

- *Basse absorption : Absorption inférieure à 3%
- *Absorption moyenne : Absorption entre 3 - 10%
- *Haute absorption : Absorption supérieure à 10%

