

**PRODUIT****F-800****Resines de fixation**

- Résine pour le mariage de béton, de mortier, de plâtre
- Pour les supports sans absorption.

**PRESENTATION /**

Bidon de 20 litres  
Palettes de 480 litres (24 bidons)

**COULEUR /**

Blanc Laiteux

**CONSOMMATION/**

0.300 litres/m<sup>2</sup>

**CONSERVATION /**

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

**DESCRIPTION /**

Résines copolymères, acryliques et additifs organiques.

**APPLICATIONS/**

- Adhérence sur les supports non absorbants
- Mortier de rénovation
- Pâtes nivelantes
- Mortiers colles
- Monocouche et mortiers conventionnels
- Sur les murs et les piliers en béton

**SUPPORTS/**

- Mortier, béton, peinture résistante, bois,...

**RECOMMANDATION D'APPLICATION/**

- La surface doit être propre, solide, exempte de poussière et de parties mal adhérente.
- Le parement sera solide et résistant.
- **F-800** n'est pas conçue pour assurer l'étanchéité des supports sensibles à l'eau ou humides.

**MODE D'EMPLOI /**

- Diluer 1a1 (1 part de **F-800** par 1 part d'eau claire)
- Bien agiter manuellement le produit avant de l'appliquer.
- Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet, en formant une couche continue et uniforme **sans laisser le produit inondé**, il perdrait alors toutes ses prestations.
- Laisser reposer le produit entre 3 et 4 heures avant d'appliquer le recouvrement définitif.
- Une fois le produit sec, maintenir ses propriétés adhésives durant quelques jours.

\*Ces données peuvent varier en fonction de la température ambiante.

**PRESTATIONS/**

- Poids spécifique: 1.06 kg/l
- Contenats solides : 55%
- PH: 6.5 – 7
- Viscosité : 500 – 2000 c.Poises

\*Toutes ces informations ont été obtenus selon des essais réalisés dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

**OBSERVATIONS/**

- Température d'application : 5- 30°C
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton ou en mortier dégradés.
- Ne pas appliquer sur des supports humides ou mouillés.
- Eviter le contact avec la peau et utiliser des gants et des lunettes de protection.
- Ne contient aucun élément agressif.