



Désactivant superficiel (agrégats apparent)

FILMAT - RD

DESCRIPTION/

Désactivant superficiel pour finition d'un béton avec agrégats apparent en base aqueuse.

OBSERVATIONS/

- La quantité de fine particule que contient le béton influe sur l'aspect esthétique final.
- L'utilisation de fibres de polypropylène est conseillée pour augmenter la cohésion du béton à désactiver.
- **Très important**, avant de commencer l'ouvrage, réaliser un essai préalable avec le béton qui sera utilisé par la suite, pour ainsi vérifier si l'effet obtenu est l'effet désiré.

APPLICATIONS/

- Pour obtenir des surfaces en béton désactivé.
- l'absence de solvants facilite son utilisation.
- il n'est pas nécessaire de protéger les ouvrages existants à l'exception des façades peintes et les supports poreux.

FINITIONS/

- Agrégats apparent.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI/

- Appliquer **Filmat-RD** de manière uniforme.
- Le béton sera lavé avec un nettoyeur haute pression (100-150 bars).
- l'opérateur maintiendra le nettoyeur entre 20 et 40 cm de la surface en béton.
- Lorsqu'il y a du vent ou une forte exposition au soleil, laver entre 12-15 heures après avoir appliqué le produit.

*Ces temps peuvent considérablement varier en fonction de la température ambiante.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION/

- Température d'application entre 5-30°C
- Ne pas appliquer tant qu'il existe une présence d'eau sur la superficie de béton frais.
- Pour obtenir de bons résultats, il est important d'avoir une bonne homogénéité en béton.
- Une vibration trop forte du béton, produit un risque de remonter des éléments fins, en provoquant une séparation du mélange.



www.pavistamp.com

Renseignement client:

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743

PRESTATIONS /

- Nature: liquide
- Viscosité dynamique à 20°C : < 500 mPa.s
- PH: P01 a P03: 3 ± 1
P04 a P08: 9 ± 1

**DESACTIVANTE
FILMAT - RD
AGREGATS APPARENT**

ESSAIS/

- Le tableau joint montre les variations possibles liées à la température.
- Les références sont à titre de renseignements et dépendent du type de ciment, du dosage, des températures ...

RÉFÉRENCE	COULEUR	PROFONDEUR (mm)	DIMENSION Agréats (mm)
Filmat RD 01	le Rose	l'Acide	-
Filmat RD 02	Vert	-1	3 à 5
Filmat RD 03	le Bleu	-2	5 à 8
Filmat RD 04	l'Orange	-3	8 à 10
Filmat RD 05	le Saumon	-4	10 à 14
Filmat RD 06	Jaune	-5	14 à 18
Filmat RD 07	le Violet	-6	18 à 25
Filmat RD 08	Rouge	-7	20 à 30

*Ces résultats sont des essais standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise dans une oeuvre.


MODE D'EMPLOI/



Appliquer **Filmat-RD** avec un pulvérisateur sur la surface en béton lorsqu'il est frais et d'une manière uniforme à raison de 6-8 m²/kg du produit.



Entre 5-24 heures (selon la prise du béton) éliminer le produit superficiel avec un nettoyeur haute pression (à 20-40 cm de distance de la surface en béton)



Une fois la surface sèche (24-48 heures), appliquer la résine de **Racly 2 / Orfapol 50**.

PRODUIT

FILMAT- RD

Désactivant superficiel (Agréat apparent)

- Finition d'un béton avec les agrégats apparent
- Mobilier urbain
- T.P.C. d'autoroutes en béton
- Application Facile

PRESENTATION /
Bidon de 18 litres
Palettes de 720 kg (36 bidons)



COULEUR /
Incolore

CONSOMMATION/
6 - 8 m² / litre de produit

CONSERVATION/
12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage original fermé et à l'abri de l'intempérie.