



APPLICATIONS /

- Mortier spécial pour le montage et l'ancrage de brique réfractaire, de bloc en béton massif ou creux, en terre cuite, soumis à de hautes températures : barbecues, fours de bois, cheminées ...
- Pour le montage et les joints des travaux de maçonnerie en contact avec des eaux agressives ou acides, des industries alimentaires, des canalisations d'égouts, d'assainissements et de déchets industriels.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur

RECOMMANDATION D'APPLICATION/

- Température d'application entre 5 et 30°C
- Ne pas appliquer le mortier en cas de risque d'averses, de gel ou de vent violent.

Mortier réfractaire

MORTIER REFRACTAIRE

DESCRIPTION /

Ciments spéciaux, additifs, agrégats silicieux et autres.

OBSERVATIONS /

- Pour la première mise en service, il est recommandé de réaliser un échauffement lent.
- Graduellement (8-10 heures) monter jusqu'à la température recommandée.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après la préparation : 2 min.
- Durée de vie du mélange : 40 minutes
- Temps de correction : 20 minutes
- Début de prise : 4-5 heures
- Mise en marche : 4-5 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS /

- Densité en poudre : 1.5 g/cm³
- Rétractation < 0.7 mm/m
- Adhérence > 0.3 MPa
- Flexotraction > 5 MPa
- Compression > 40 MPa
- Module d'élasticité : 35000
- Température maximum à résistance thermique: 800°C

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client;

France 0385451995

España +34 902 158 743

MORTIER REFRACTAIRE

CONDITIONS D'EXECUTION /

- Le support doit être sain, propre, sans graisses, sans huiles,...
- Afin d'assurer une bonne adhérence, laver les pièces qui seront utilisées
- En cas d'application lors de hautes températures ou de fort vent, humidifier préalablement le support.
- Il est recommandé d'humidifier le mortier dans les 24 heures suivant son application.

PRODUIT

MORTIER REFRACTAIRE

Mortier réfractaire

- Mortier pour le montage et les joints
- Résistant aux hautes températures
- Idéal pour l'assemblage de briques réfractaires.
- Hautes prestations

MODE D'EMPLOI/



Mélanger 1 sac (25 kg) de **Mortero Refractorio** à 3.5 – 4 litres d'eau claire jusqu'à obtention d'une masse homogène et sans grumeaux.



Appliquer le mortier avec l'outil adéquate par épaisseurs régulières et continues.



Avant le début de la prise, lisser avec une palette à fuites.

PRESENTATION /

Sacs en papier de 25 kg, antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

COULEURS /

Gris Sombre
*Autre à la carte

CONSOMMATION/

15 – 20 kg/m² et par cm d'épaisseur

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

GRIS OSCURO