



Micromortier pour le revêtement et la rénovation des piscines et des murs

PAVICEM MICROMORTIER

2 MM. D'ÉPAISSEUR

DESCRIPTION /

Ciment spécial, charges minérales, additifs, résines et pigments.

OBSERVATIONS /

- N'ajouter ni d'eau ni aucun autre additif au mortier.
- Humidifier les surfaces absorbantes ou poreuses avant d'appliquer le produit.
- Traiter les zones singulières (fissures,..) avec une maille de fibre de verre.
- Ne pas appliquer le produit directement sur la brique, les agglomérés,...

*Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'humidité ambiante.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Durée de vie du mélange : 3 heures
- Temps ouvert: 2 heures
- Épaisseur maximale : 0.1- 2 mm
- Épaisseur maximale par couche : 0.5- 1 mm
- Séchage au toucher : de 4- 6 heures
- Mise en service : ≥ 28 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS /

- Densité en masse: 1.1 g/cm³
- Adhérence : 0.98 N/mm²
- Usure par abrasion : 14.5 mm
- Absorption d'eau par capillarité : 0.003 g/cm²
UNE- EN 13748-2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

APPLICATIONS /

- Micromortier coloré de grandes prestations pour le revêtement des piscines, les murs en béton,...
- S'utilise en extérieur comme en intérieur.
- Sur les murs et les plafonds
- Minimum d'épaisseur (1-2 mm)

SUPPORTS/

S'applique sur le béton, les murs de béton, le **Revistamp Sec**, le grès, les carreaux ...

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Toujours respecter la même proportion d' **Acrylcem** durant toute la durée du mélange.
- Ne pas ajouter d'eau au produit.
- Respecter les joints de dilatation et les joints de rétraction
- Température d'application entre 5°C et 35°C
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque de gelée, en cas d'exposition directe au soleil, en cas de vent fort ou de pluie.



www.pavistamp.com

Renseignement client;

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743

**MICROMORTIER
PAVICEM
PISCINES**

CONDITIONS D'EXECUTION /

- Le support sur lequel sera appliqué le micromortier **Pavicem**, devra être plat, résistant et absorbant.
- Il est recommandé de laisser sécher la base en mortier – béton, devra être totalement pris (≥ 28 jours) avant d'appliquer le micromortier **Pavicem**.
- Appliquer une première couche de **Pavicem Grueso** afin de régulariser la surface à traiter.
- Les parements en béton servant de supports devront être plats et propres, sans restes de laitance, de décoffrants,...

MODE D'EMPLOI /



Le rapport de mélange est de 2 pour 1.
(soit 2 parts de **Pavicem** pour 1 part d'**Acrylcem** environ).

Mélanger au mitigeur à basse révolution jusqu'à obtenir une masse homogène, maléable et sans grumeaux.



1) Appliquer une première couche de **Pavicem Grueso** pour régulariser le support

2) Appliquer à l'aide d'une lisseuse à raison de 0.5 mm par couche jusqu'à obtention de l'effet souhaité.



Une fois la surface sèche (≥ 28 jours), appliquer 1 à 2 couches de résine de protection polyuréthane **Orfapoli-Incoloro** (spéciale piscines).

PRODUIT

PAVICEM MICROMORTIER

2 MM. ESPESOR

Micromortier pour le revêtement et la rénovation des piscines

- Revêtement continu coloré
- Sans joints
- Déformable et flexible
- Imperméable et aéré
- Grandes prestations
- En intérieur et en extérieur

PRESENTATION / Emballages de 1-5-15 kg
Bidon de plastique de 15 kg
Palettes de 405 kg (27 bidons)

COULEURS /
Colorothèque de 56 couleurs
(Autres à la carte)



CONSOMMATION /
400 – 800 g/m²

*Ces données peuvent varier en fonction du support et du nombre de passages.

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries.