



APPLICATIONS/

- Micromortier coloré déformable de hautes prestations pour la rénovation et la décoration de sols.
- Apte trafic piétonnier et routier.
- Epaisseur minimale (1-2 mm)
- Sans usure
- Sur une dalle en béton, granite, marbre, céramique, bois, vitre ...

FINITIONS/

- Plat ou rugueux
- Type vénitien, marbré, bois ...

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION/

- Respecter toujours le même pourcentage d'**Acrylcem** durant le mélange.
- ne pas ajouter d'eau au produit.
- Respecter les joints de dilatation et de rétractation.
- Température d'application 5°C à 35°C

Micromortier pour la rénovation et la décoration de sols

PAVICEM MICROMORTIER 2MM D'ÉPAISSEUR

OBSERVATIONS/

- Ne pas incorporer d'eau ni aucun autre additif au mortier.
- Sur des surfaces absorbantes ou poreuses humidifier avant d'appliquer le produit.
- Traiter les zones singulières (fissures ...) avec une toile de fibre de verre.
- Le temps de séchage variera en fonction de la température et de l'humidité existante.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI/

- Durée de vie du mélange : 3 heures
- Temps ouvert : 2 heures
- Épaisseur maximale : 0.1 - 2 mm
- Épaisseur maximale par couche : 0.5-1 mm
- Séchage au toucher : 5-7 heures
- Mise en service (> 20°C): ≥ 48 heures

*Ces temps peuvent considérablement varier en fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS/

- Adhérence EN - 1015/12 : 0.98 N/mm²
- Absorption d'eau : 0.004 g/cm²
- Gel - dégel : 0.01 kg/cm²

*Toutes les informations décrite ont été obtenue lors essais standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



MICROMORTIER PAVICEM 2 MM D'ÉPAISSEUR

CONDITIONS D'EXÉCUTION/

- Le support existant devra être résistant et être sec, sans poussière, peintures, huiles ...
- Avant d'appliquer le micro mortier **Pavicem** il est recommandé que la base du mortier, de béton ou d'une chape autonivelante soit complètement sec (≥ 28 jours).
- Appliquer une première couche de **Pavicem Grueso** pour régulariser la surface.
- Sur vieux béton, poncer la couche superficielle, laver au nettoyeur haute pression et lorsque les flaques d'eau seront éliminées, appliquer 1-2 passes de consolidateur **F-600**.

MODE D'EMPLOI



La relation du mélange sera 2 pour 1. (2 doses de **Pavicem** pour 1 dose d'**Acrylcem** environ).

Mélanger avec un mitigeur à faible rotation, jusqu'à obtenir une masse homogène, prête à l'emploi et sans grumeaux.



1) Sur sols irréguliers, appliquer une première couche de régularisation avec **Pavicem Grueso**.

2) Appliquer manuellement avec la truelle appropriée des couches de maximum 0.5 mm, jusqu'à obtenir l'effet désiré.



Une fois la surface sèche (> 7 jours) appliqué résine **d'Orfapol 50** (base eau).

Optionnel: **Orfapol Incolore**, effet porcelaine.

PRODUIT

PAVICEM MICROMORTIER 2MM D'ÉPAISSEUR

Micromortier pour la rénovation et la décoration de sols

- Pavé continu coloré
- Sans joint
- Déformable et flexible
- Imperméable et transpirable
- Usure à l'abrasion nulle
- Grandes prestations
- Intérieurs et extérieurs

PRÉSENTATION / bidons 1-5-15 kg

Bidon de 15 kgs

Palette de 405 kgs (27 bidons)

COULEURS/

Colorothèque de 56 couleurs
(Autres couleurs à la carte)



CONSOMMATION/

Pavicem: 400 - 800 g/m²

Acrylcem: 200 - 400 g/m²

* Ces consommations peuvent varier selon le support et le nombre de couches passés.

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage original fermé et à l'abri de l'intempérie.

RÉFÉRENCES/

Sur sols irréguliers et céramiques appliquer une première passe de régularisation de **Pavicem Grueso**.