



### Mortier coloré pour les joints fins jusqu'à 3 mm.

#### PAVICOLOR - JF (joint fin)

##### DESCRIPTION /

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, pigments minéraux, additifs organiques et inorganiques.

##### OBSERVATIONS /

- En extérieur, utiliser **Pavicolor F** (flexible).
- Pour les joints de plus de 3 mm, utiliser **Pavicolor JG**.
- Pour les joints de **Revistamp E**, utiliser **Pavicolor JG**.

##### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après le mélange: 5 minutes
- Temps maximum de nettoyage : 30-60 minutes
- Durée de vie du mélange : 60 minutes
- Mise en service : sous 3 à 4 jours

\*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

##### PRESTATIONS /

- Densité apparente en poudre :  $1 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
- Eau du mélange : 35%
- Densité en masse :  $1.6 \text{ g/m}^3$
- Capillarité :  $2 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{min} \frac{1}{2}$

\* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

##### APPLICATIONS /

- Mortier coloré pour l'assemblage des joints jusqu'à 3mm de largeur entre chaque pièce. Il s'applique sur n'importe quel type de pavage ou de revêtement.
- S'utilise en extérieur comme en intérieur.

##### RECOMMANDATIONS D'APPLICACION /

- Température d'application entre 5°C et 30°C
- Pour les joints de moins de 1.5 mm, appliquer le produit en forme de laitance.
- Toujours respecter la même proportion d'eau. L'excès d'eau pour rendre difficile le lavage et pourrait nuancer l'aspect final souhaité.
- Eviter d'appliquer le produit par temps pluvieux ou très humide, en cas de risque de gelées ou par temps de grandes chaleurs.
- N'ajouter aucun additif au produit.



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

Renseignement client;

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743

**JOINTS DES CERAMIQUES**  
**PAVICOLOR - JF**  
**JOINT FIN**

**CONDITIONS D'EXECUTION /**

- Les joints entre les céramiques, devront être propres, secs et exempts de toute poussière.
- Attendre au moins 24/48 heures après la fixation de la céramique avant de réaliser les joints.
- Pour les applications sur des surfaces poreuses ou absorbantes, effectuer un traitement des faïences avec **Protector PAVISTAMP** avant de réaliser les joints. Ceci évitera que les pièces ne se tâchent.

**PRODUIT**

**PAVICOLOR - JF (joint fin)**

**Mortier coloré pour les joints fins jusqu'à 3 mm**

- Excellente maléabilité
- Sans fissures
- Résistant à l'eau
- Possibilité de mélanger plusieurs couleurs

**MODE D'EMPLOI /**



Mélanger manuellement ou mécaniquement, 5 kg (1 sachet) de **Pavicolor JF** à 1.7 litres d'eau claire et laisser reposer 5 minutes.



Remplir les joints entre les faïences. Attendre entre 30 et 60 minutes pour éliminer les restes du produit.

Laver avec une éponge humide et rincer à l'eau claire jusqu'à obtenir la finition souhaitée.

**PRESENTATION /**

Sachet de 5kg (par boîte de 20 kg)  
 Palettess de 18 boites (360 kg)

**COULEURS/**

12 couleurs  
 Autres couleurs à la carte

**CONSOMMATION/**

Entre 0.2 et 0.6 kg/m<sup>2</sup>

\*Ces données peuvent varier en fonction de l'épaisseur, de la largeur des joints et des dimensions des céramiques.

**CONSERVATION /**

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries.

