

PRODUCTO

PAVIFER®

Mortier anti-corrosion

- Protection des armatures en ciment.
- Excellente protection des barres en acier
- Application facile
- Sans rétractation

PRESENTATION /

Emballage de 1 et 5 kg

COULEURS /

Noir

CONSOMMATION /

0.200 kg de mortier/m² (barre d'acier de 14 mm)

CONSERVATION /

6 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRESTATIONS /

- Densité apparente en poudre : 1.3 g/cm³
- Eau de mélange : ± 25%
- Densité de masse : 1.5 g/cm³
- Durée de vie du mélange : 30 minutes
- Temps entre chaque couche : 3-4 heures (20°C)
- Prise totale : 24 heures (20°C)

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client :

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743

DESCRIPTION /

Ciment spécial, agrégats micronisés, fibres, additifs et résines.

CONDITION D'EXECUTION /

- Les supports doivent être sains, stables, résistants et exempt de toute poussière, graisses, huiles,...
- Assainir les bétons détériorés avant d'appliquer **Pavifer**.
- Les armatures doivent être propres et libres d'oxyde.
- Sert de point d'union pour recevoir le **Pavigrout**.
- **Pavifer** ne peut pas rester apparent.

MODE D'EMPLOI /



Mélanger Pavifer à 25% d'eau jusqu'à obtenir une masse fluide et sans grumeaux.



Appliquer **Pavifer** à la taloche ou à la brosse par couche de 2 à 3 mm.