



APPLICATIONS /

Revêtement monocouche continu pour les finitions décoratives de façades et pour la protection de celles-ci face aux intempéries en extérieurs comme en intérieurs.

SUPPORTS ADMIS/

Brique céramique, termo-argile, béton normal, agglomérés, mortier conventionnel,...

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Afin d'éviter les éventuelles changements de couleurs, lors de la préparation, utiliser les mêmes proportions d'eau et le même temps de mélange pour toute l'application.
- Température d'application : entre 5 et 30°C. En cas de mauvais temps, des déformations d'origine thermique ou un fort risques de problèmes d'aspect comme la formations de calcaire peuvent apparaître.
- Utiliser une maille de fibre de verre pour l'assemblage des supports de différentes natures. La maille doit couvrir au minimum 20cm de chaque côté du support.
- Par époque de froid, utiliser l'accélérateur de prise pour mortiers **HORMIDUR – 100**.

Mortier monocouche allégé

REVISTAMP - R

DESCRIPTION /

Mortier monocouche formulé à base de ciment blanc, d'agréats sélectionnés, d'additifs organiques et de pigments minéraux.

OBSERVATIONS /

- N'ajouter aucun additif au mortier.
- Ne pas appliquer sur des surfaces où l'eau peut rester stagnante.
- Ne pas appliquer sur des parements sujets aux infiltrations ou aux passages d'eau par capillarité ou sur des supports exposés à une possibilité d'immersion du revêtement.
- Pour les supports anciens en mortier, pierre, brique, ou pour les façades dégradées, il est important d'enlever totalement le mortier existant en nettoyant le support soit au nettoyeur haute pression, soit au jet de sable.
- Les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction de l'état et de la planitude du support à revêtir.
- En cas d'application par temps de vent fort, peut produire des variations au niveau de la couleur.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après la préparation : 5 min.
- Epaisseur maximale tolérée : 50 mm.
- Epaisseur maximale par couche : 25 mm.
- Epaisseur minimale après grattage : 10 mm.
- Temps de grattage : 4 à 15 heures.

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction du type de support et des conditions de mise en oeuvre.

PRESTATIONS /

- Densité en poudre: 1300 g/cm³
- Densité en masse: 1750 g/cm³
- Densité du produit fini : 1.35 g/cm³
- Adhérence : 0.4 N/mm²
- Capillarité: 0.04 kg (m² min. 0.5)
- Perméabilité: 0.27 ml/cm². 48 horas.
- Perte au feu: 1.27%
- Détermination du PH: 12.8

*Essais selon la Norme Européenne UNE-EN 998-1.

Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



**MORTIER
REVISTAMP
QUALITE**

CONDITIONS D'EXECUTION /

- Utiliser une maille de fibre de verre ou métallique sur les zones à risques de fissurations.
- Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants. Ils doivent être exempt de toute poussière, plâtre, peinture,...
- Par temps de forte chaleur et par vent sec, humidifier le support et 24 heures après, appliquer le revêtement. Ceci favorisera la protection du monocouche et évitera l'apparition de fissures, de craquellements ou de zones poussiéreuses.
- A de meilleures températures, ces phénomènes s'intensifient.
- Sur les parements sans absorption, les murs en béton,... utiliser une impression rapide **F-300** ou un point d'union **F-800**.
- Eviter l'application du revêtement par temps de basse température, ou en cas de forte humidité, par temps pluvieux ou en cas de gel. Dans les heures qui suivent l'application du monocouche, les risques d'apparition de fissures ou d'efflorescences par carbonation augmentent.

MODE D'EMPLOI /



Préparation manuelle :
Mélanger un sac de **Revistamp-R** (25kg) à 7 litres d'eau environ jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Appliquer le produit jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée (minimum 12 à 15 mm). Régler et lisser pour obtenir une bonne planitude.



Projection à la machine:
Mélanger à raison de 28% d'eau.



Finition grattée :
Gratter avec un grattoir métallique et brosser doucement la surface pour éliminer les particules qui sont restées libres.



Finition repassée :
Projeter le monocouche par aspect goutte. Lorsque le processus de prise du revêtement commence, lisser avec une truelle ou truelle brettée en plastique.

PRODUIT

REVISTAMP - R

Mortier monocouche allégé

- Finition grattée ou repassée
- Imperméable
- Allégé et aéré
- Bonne maléabilité
- Pour les ouvrages neufs ou à rénover
- Idéal pour les machines à projeter

PRESENTATION /

Sacs en papier de 25 kg, antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

COULEURS /

Colorothèque de 60 couleurs

CONSOMMATION/

1.10 kg/m² et par mm
d'épaisseur

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

REFERENCES / Hydrofuge pour façades
Protect fachadas A
Protect fachadas S
Protect AG

