



## Mortier coloré pour la rénovation et la décoration de sols

### PAVISTAMP

#### DESCRIPTION /

Ciment, silice, quartz, pigments minéraux et additifs.

#### OBSERVATIONS /

- Les temps d'attente pour l'application de la préparation varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité existante et du type de béton.
- Protéger toutes les zones devant être tâchées (boîtes, bordures, socles,...) avec le protecteur **PROTECTOR PAVISTAMP**.
- Par temps chaud ou venté, utiliser le retardateur superficiel **BRYTEN CH** pour contrôler l'évaporation rapide de l'humidité sur la surface de béton frais et faciliter une union parfaite entre le mortier et le béton, en évitant ainsi l'apparition de fissures superficielles.

#### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Appliquer **PAVISTAMP** manuellement sur le béton frais et en 2 passages.
- Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
- Eviter de mouiller le béton.
- Par époque estivale, retarder le processus de prise du béton avec **FILMAT R**.
- Par époque hivernale, accélérer le processus de prise du béton avec **HORMIDUR- SC**.
- Après les premières 24 heures, couper les joints de dilatation par zones de 16 à 20 m<sup>2</sup> maximum.

#### PRESTATIONS /

MARQUE- CE UNE- EN- 13813:2003

- Usure par frottements: UNE 127.020/99EX: 19 mm.
- Essais avec des sels pour piscines: CLASE - 5
- Coulissement: CRD: 41
- Gelée: Ne gèle pas

#### APPLICATION /

- Mortier coloré de hautes résistances. Il s'applique sur le béton frais et permet la réalisation de béton empreinte, offrant ainsi une couche résistante et durable.
- Pour la décoration des pavés traditionnels (pavés, bois,...)
- Spécialement indiqué pour les pavages urbains, les logements, les parkings, les parcs thématiques...

#### FINITIONS /

- Plus de 70 modèles
- Modèles à la carte
- Imprimé, lisse, balayée ou en relief.

#### RECOMMANDATION D'APPLICATION /

- Température d'application: 5°C à 35°C
- Ne pas ajouter d'eau une fois le produit étalé sur le béton frais.



## HAUTES PAVISTAMP PRESTATIONS

### CONDITIONS D'EXECUTION /

- La base devra être correctement compactée et prêt à recevoir un revêtement en béton.
- L'épaisseur de béton sera définie, dans tous les cas, par la Direction de mise en oeuvre du chantier.
- Le béton sera fabriqué en étapes autorisées et transporté dans des toupies dans un délais de 30 minutes. Il devra être équipé d'un cône d'écoulement de 6.5 à 8 cm afin d'éviter l'escorie et la ségrégation des granules.
- Éviter le béton avec trop d'additifs, ceux-ci compliqueraient la montée de l'eau par capillarité en empêchant le crochet entre le béton et le mortier.

### MODE D'EMPLOI /



1. Dans les minutes qui suivent à la régularisation du béton, lisser en permettant à l'eau de monter par capillarité et assurer un crochet parfait entre le béton et le mortier.
2. Saupoudrer le produit **Pavistamp** en 2 passages à raison de 5-7 kg/m<sup>2</sup> selon la couleur choisie.
3. Lisser manuellement en assurant une adhésion parfaite du produit avec le béton.



Lorsque le béton est en un état plastique, appliquer le **Despi** qui agit comme décoffrant et sert à rendre un aspect vieilli du pavé.

Dans le processus de prise, empreinter avec les moules choisis.



Passées les 48-72 premières heures, laver le dallage au nettoyeur haute pression.

Une fois sec et exempt d'humidité (≥10 jours) en fonction des conditions climatiques, appliquer 1 à 2 passages de résine de protection **Racly 2** ou **F-300**.

### PRODUIT

## PAVISTAMP

### Mortier coloré pour la rénovation et la décoration de sols

- Mortier de grande résistance
- Excellent comportement au gel-dégel
- Supporte les trafics routier et piétonnier
- Finitions décoratives

### PRESENTATION /

Sacs en papier de 25 kg, antihumidité.  
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

### COULEURS /

Carte de 20 couleurs

### CONSOMMATION /

5-7 kg/m<sup>2</sup> selon la couleur

### CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

### REFERENCES/ Résines de protection

**Orfapol 50**: polyuréthane à base d'eau

**F-300**: acrylique à base d'eau



COLOROTHEQUE



**COLOROTHEQUE**



**ARENA 2**



**ARENA 96**



**ARENISCA**



**PAJA 2**



**TEJA**



**SALMON**



**MARRON CLARO**



**MARRON 140**



**PIEDRA**



**GRIS CLARO**



**CENIZA**



**PIZARRA**




**ORO**



**TIERRA**



**VERDE OSCURO**



**AZUL**



**ANARANJADO**



**ROJO INGLES**



**ROJO ALICANTE**



**BURDEOS**



# FINITIONS PAVISTAMP

