

DECOSOL - CB

COMPOSANT-B POUR LE DECOSOL

DESCRIPTION

Composant B à base d'eau pour le mélange du **Decosol**.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le mélange du **Decosol** (poudre).
- Résistant au vieillissement.
- À base d'eau.
- Excellent comportement à l'abrasion.

MODE D'EMPLOI

Rapport de mélange :

- Aproximatif: 1 à 1 (1 part de **Decosol** et 1 part de **Decosol-CB**).
- Verser le **Decosol** (poudre) sur le **Decosol-CB** (liquide) mélanger pendant 5 minutes avec batteur à bas régime, jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans grumeaux, laisser reposer 2 minutes.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI

- Vie du mélange: 2 heures
- Temps ouvert: 2 heures
- Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20 °C)

* Toutes les informations décrites ont été obtenues d'essais standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

PRESTATIONS

- Densité: **1.09 kg/l 25°C**
- Valeur PH: **8 – 10**
- Viscosité (25°C): **1500 - 2000**
- Point d'inflammation: **Non applicable**
- À base d'eau.
- En intérieurs et extérieurs.

PRODUIT

- Imperméable et résistant.
- En base eau.
- Sans rétraction.



PRÉSENTATION

- Bidons de 20 et 5 litres.

ASPECT

- Liquide transparent.

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

- Températures d'application: 10 – 30°C.
- Ne pas ajouter de l'eau au produit.
- Respecter toujours le même pourcentage pendant le mélange.

PRODUITS ASSOCIÉS

- DECOSOL (POUDRE) 50