



APPLICATIONS /

Revêtement monocouche continu pour les finitions décoratives de façades et pour la protection de celles-ci face aux intempéries en extérieurs comme en intérieurs.

SUPPORTS ADMIS/

Brique céramique, termo-argile, béton normal, agglomérés, mortier conventionnel,...

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION/

- Afin d'éviter les éventuelles changements de couleurs, lors de la préparation, utiliser les mêmes proportions d'eau et le même temps de mélange pour toute l'application.
- Températures d'application : entre 5 et 30°C. En cas de mauvais temps, des déformations d'origine thermique ou un fort risque de problèmes d'aspect comme la formation de calcaire peuvent apparaître.
- Utiliser une maille de fibre de verre pour l'assemblage des supports de différentes natures. La maille doit couvrir au minimum 20 cm de chaque côté du support.
- Par époque de froid, utiliser l'accélérateur de prise pour mortiers **HORMIDUR – 100**.

Mortier monocouche flexible

REVISTAMP-E

DESCRIPTION /

Formulé à base de ciment blanc, d'agrégats sélectionnés, d'additifs organiques, de pigments minéraux et de fibres de verre.

OBSERVATIONS /

- N'ajouter aucun additif au mortier.
- Ne pas appliquer sur des surfaces où l'eau peut rester stagnante.
- Ne pas appliquer sur des parements sujets aux infiltrations ou aux passages d'eau par capillarité ou sur des supports exposés à une possibilité d'immersion du revêtement.
- Pour les supports anciens en mortier, pierre, brique, ou pour les façades dégradées, il est important d'enlever totalement le mortier existant en nettoyant le support soit au nettoyeur haute pression, soit au jet de sable.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après la préparation : 5 min.
- Epaisseur maximale tolérée : 80 mm.
- Epaisseur maximale par couche : 40 mm.
- Epaisseur minimale après impression : 15 mm.
- Temps d'impression : 30 -90 minutes.

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction du type de support et des conditions de mise en oeuvre.

PRESTATIONS /

- Densité en poudre : 1.360 kg/m³
- Densité en masse : 1.410 kg/m³
- Densité du produit fini : 1.370 kg/m³
- Adhérence : 0.61 N/mm²
- Perméabilité: 0.08 ml/cm². 48 horas.
- Comportement au feu : 1.7%
- Détermination du PH: 12.6

*Essais selon la Norme Européenne E-UNE-998-1. Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com
Renseignement client:
France 03 85 45 19 95
Espagne +34 902 158 743

MORTIER REVISTAMP-E FLEXIBLE

CONDITIONS D'EXECUTION /

- Utiliser une maille de fibre de verre ou métallique sur les zones à risques de fissurations.
- Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants. Ils doivent être exempt de toute poussière, plâtre, peinture,...
- Par temps de forte chaleur et par vent sec, humidifier le support et 24 heures après, appliquer le revêtement. Ceci favorisera la protection du monocouche et évitera l'apparition de fissures, de craquellements ou de zones poussiéreuses.
- A de meilleures températures, ces phénomènes s'intensifient.
- Sur les parements sans absorption, les murs en béton,... utiliser une impression rapide **F-300** ou un point d'union **F-800**.
- Eviter l'application du revêtement par temps de basse température, ou en cas de forte humidité, par temps pluvieux ou en cas de gel. Dans les heures qui suivent l'application du monocouche, les risques d'apparition de fissures ou d'efflorescences par carbonation augmentent.
- Ne pas appliquer les teintes durant le processus de prise, en cas de riques d'averses ou de gelées.

MODE D'EMPLOI /



Projection à la machine:
Mélanger à raison de 24% d'eau claire.
Pour une utilisation manuelle:
Mélanger un sac de **Revistamp-E** (25kg) avec 6 litres d'eau environ, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Appliquer le produit jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée avec un minimum de 12 à 15 mm.



Régler et lisser à la règle jusqu'à obtenir une parfaite planitude.



Finition texturée ou empreintée (entre 30 et 90 min.) avec le moule choisi en donnant la forme définitive. Le lendemain, scier les joints et remplir de mortier pour donner un aspect réel.



Une fois la prise du **Revistamp-E** terminée (≥ 28 jours), appliquer la **Tinte** pour mettre en relief la couleur choisie.

*Ces données peuvent varier en fonction de la température ambiante.

PRODUIT

REVISTAMP-E

Mortier monocouche flexible

- Finition empreintée ou texturée
- Système 100% hydrofuge
- Flexible et aéré
- Bonne maléabilité
- Pour les ouvrages neufs ou de rénovation
- Idéal pour les machines à projeter

PRESENTATIONS/

Sacs en papier de 25 kg, antihumidité.
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

COULEURS /

Colorothèque de 60 couleurs

CONSUMMATION/

1.10 kg/m² et par mm d'épaisseur

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

REFERENCES/ Hydrofuge pour façades

Teinte

Protect fachadas A
Protect fachadas S
Protect AG

